



Listellare pioppo  
ricoperto mdf  
Spessore: 19 mm  
Strati: 5

MDF faced poplar  
blockboard  
19 mm  
5 ply



Listellare pioppo  
tripla anima  
Spessore: 44,4 mm  
Strati: 9

Triple core blockboard  
44,4 mm  
9 ply

## Listellari

Blockboard



# Listellari

Blockboard



## DEFINIZIONE PRODOTTO PRODUCT DEFINITION

Sono pannelli costituiti da un'anima di listelli di pioppo tra di loro incollati, rivestita da entrambi i lati con due sfogliati di pioppo disposti a fibratura incrociata. Questi pannelli racchiudono i vantaggi del legno massiccio alla leggerezza del pioppo (390 kg/m<sup>3</sup>) con stabilità maggiore ad un multistrato. Sono disponibili ricoperti con facce di sfogliato di pioppo, Ceiba (fromager), MDF e laminatino.

These are panels with a core of solid poplar fillets glued together, faced each side with two layers of poplar veneer laid at right angles to each other.

These panels have advantage of solid poplar (390 Kg per m<sup>3</sup>) while offering a more stable panel than plywood. The panels can also be finished in Ceiba, MDF and laminate instead of poplar.

## CARATTERISTICHE GENERALI (EN 636) GENERAL CHARACTERISTICS (EN 636)

CLASSI DI INCOLLAGGIO (EN 314)  
GLUE CLASSES (EN 314)

Classe 1: ambiente secco (adatto ad un normale clima di interni)  
Class 1: Dry ambient (For use in a normal internal environment)

EMISSIONE DI FORMALDEIDE (EN 1084)  
FORMALDEHYDE EMISSION (EN 1084)

Classe A: stessi valori della precedente classe E1  
( $\leq 3,5$  mg HCHO/m<sup>2</sup>h)  
Class A: The same values as the preceding class E1  
( $\leq 3.5$  mg HCHO/m<sup>2</sup>h)

ASPETTO DELLE FACCE (EN 635-2)  
FACE QUALITY (EN 635-2)

Facce e retro di qualità I e II  
Faces and backs available in I e II

FORMATI STANDARD  
Sono disponibili su richiesta dimensioni e spessori diversi.  
STANDARD LAY-UP  
Available upon request diverse panel sizes and thicknesses.

Anima singola/Single core: 244x122 - 185x365 - 185x316  
Spessori/Thicknesses: da 13 a 30 mm  
Doppia anima/Double core: 244x122 - 212x153  
Spessori/Thicknesses: mm 32  
Tripla anima/Triple core: 244x122  
Spessori/Thicknesses: mm 38 - 50,8

### TOLLERANZE DI SPESSORE THICKNES TOLERANCES

SPESSORE NOMINALE NOMINAL THICKNESS (t)  mm	PANNELLI LEVIGATI SANDED PANELS	
	TOLLERANZA DI SPESSORE IN UNO STESSO PANNELLO THICKNESS TOLERANCES IN THE SAME PANEL  mm	TOLLERANZE SULLO SPESSORE NOMINALE NOMINAL THICKNESS TOLERANCES  mm
$\geq 3$	0,6	+(0,2 + 0,03 t) -(0,4 + 0,03 t)
$\leq 12$	0,6	+(0,2 + 0,03 t) -(0,4 + 0,03 t)
> 12 $\leq 25$	0,8	+(0,0 + 0,05 t) -(0,4 + 0,05 t)
> 25 $\leq 30$	0,8	+(0,0 + 0,03 t) -(0,4 + 0,03 t)
> 30	0,8	+(0,0 + 0,03 t) -(0,4 + 0,03 t)

TOLLERANZE DIMENSIONALI (EN 315)  
DIMENSIONAL TOLERANCES (EN 315)

Lunghezza e larghezza/Length and width: +/- 3,5 mm (EN 324-2)  
Spessore/Thickness: vedi tabella/see table (EN 324-1)  
Squadratura/Squareness: 1 mm/m (EN 324-2)