

E. ✓ IGOLUNGO
PLYWOOD

VigoCombiBirch





Beschreibung	Mehrschichtholzplatte mit Außen- und Innenseiten (längs) aus Pappelholz und Außen- und Innenseiten (quer) aus Birkenholz, entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften hergestellt.	
Nutzung	Automotive	
Klassifizierung anhand der Oberflächenausführung	Superior, Standard, Natural	
Freisetzung von Formaldehyd	E1, CARB 2 , NAUF	
Verklebungsklasse	Klasse 1, Klasse 2	EN 314-2
Formate	Verschiedene Maße und Stärken auf Anfrage	
Maßtoleranzen	Länge und Breite: +/-3,5 mm. Stärke +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Kanten: 1 mm/m	EN 315
Dichte	500 kg/m ³ +/- 10%	EN 323
Wärmeleitfähigkeit	0,12 W/m K	EN 12664
Restfeuchte	8 / 12%	EN 322
Brandverhalten	D-s2,d0 - Dfl-s1 (für Schichten > 9 mm)	EN 13501-1