

VigoPly Multiprolam





Description	Panneau multiplis longitudinal en peuplier adapté pour être couvert en HPL/ CPL, produit conforme aux réglementations en vigueur							
Utilisation	Panneau de support pour stratifié, contreplaqué et laminé							
Classification selon la qualité des surfaces	Superior, Standard							
Emission de formaldéhyde	E1, CARB 2 , NAUF							
Classe de collage	Classe 1, Classe 2					EN 314-2		
Certifications	PEFC, FSC, CE2+, CARB 2							
Formats	244 x 122, 305 x 130 cm							
Épaisseurs	de 9 à 40 mm					EN 315		
Tolérances dimensionnelles	Longueur et largeur: +/-3,5 mm. Épaisseur +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Équarrissement: 1 mm/m					EN 315		
Caractéristiques	Norme	Unité	Épaisseurs - Plis					EN 310
			10/5	12/7	15/7	18/9	25/11	
Résistance à la flexion longitudinale	UNI EN310	N/mm ²	28	27	24	25	29	
Résistance à la flexion transversale	UNI EN310	N/mm ²	24	27	28	22	29	
Module d'élasticité en flexion longitudinale	UNI EN310	N/mm ²	3500	3200	3000	2900	3300	
Module d'élasticité en flexion transversale	UNI EN310	N/mm ²	3100	3300	3800	3700	3200	
Masse volumique	420 kg/m ³ +/- 10%					EN 323		
Conductivité thermique	0,12 W/m K					EN 12664		
Humidité résiduelle	8 / 12%					EN 322		
Réaction au feu	D-s2,d0 - Dfl-s1 (épaisseurs > 9 mm)					EN 13501-1		

Les données figurant sur cette fiche sont des valeurs indicatives provenant d'essais internes sur la production normale. Il relève de la responsabilité de l'acheteur de déterminer si les produits E. Vigolungo S.p.a. sont adaptés aux applications auxquelles ils sont destinés et si les modalités de transport et d'utilisation respectent la réglementation en vigueur.