

E. ✓ IGOLUNGO
PLYWOOD

VigoLacqPly





Beschreibung	Mehrschichtholzplatte aus Pappelholz, mit Echtholzeffekt bedruckt, entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften hergestellt.								
Nutzung	Bauwesen, Einrichtung								
Freisetzung von Formaldehyd	E1, CARB 2 , NAUF								
Verklebungsklasse	Klasse 1, Klasse 2							EN 314-2	
Zertifizierungen	PEFC, FSC, CE2+								
Formate	244 x 122, 252 x 125 cm								
Stärken	8 - 40 mm							EN 315	
Maßtoleranzen	Länge und Breite: +/-3,5 mm. Stärke +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Kanten: 1 mm/m							EN 315	
Eigenschaften	Norm	Einheit	Stärken - Schichten						EN 310
			8/5	10/5	12/7	15/7	18/9	20/9	
Biegefestigkeit längs	UNI EN310	N/mm ²	36	28	30	29	30	29	
Biegefestigkeit quer	UNI EN310	N/mm ²	32	24	32	37	27	39	
Elastizitätsmodul bei Querbiegung	UNI EN310	N/mm ²	3525	3600	3130	3270	3480	3150	
Elastizitätsmodul bei Längsbiegung	UNI EN310	N/mm ²	3150	3300	3290	3900	3790	3580	
Dichte	420 kg/m ³ +/- 10%							EN 323	
Wärmeleitfähigkeit	0,12 W/m K							EN 12664	
Restfeuchte	8 / 12%							EN 322	
Brandverhalten	D-s2,d0 - Dfl-s1 (für Schichten > 9 mm)							EN 13501-1	

Die in der vorliegenden Beschreibung angegebenen Daten sind Richtwerte, die aus internen Tests für die normale Produktion resultieren. Es obliegt dem Käufer zu überprüfen, ob die Produkte der Firma E. Vigolungo S.p.a. für die vorgesehenen Anwendungen geeignet sind und ob die Beförderungs- und Einsatzarten den geltenden Rechtsvorschriften entsprechen.