

VigoTwinBirch





Description	Panneau multiplis dont l'âme est en peuplier et les surfaces extérieures en bouleau, produit conforme aux réglementations en vigueur								
Utilisation	Ameublement								
Classification selon la qualité des surfaces	Superior, Standard								
Emission de formaldéhyde	E1, CARB 2 , NAUF								
Classe de collage	Classe 1, Classe 2	EN 314-2							
Formats	252 x 125, 153 x 305 cm								
Épaisseurs	de 3 à 40 mm	EN 315							
Tolérances dimensionnelles	Longueur et largeur: +/-3,5 mm. Épaisseur +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Équarrissement: 1 mm/m	EN 315							
Caractéristiques	Norme	Unité	Épaisseurs - Plis						EN 310
			8/5	10/5	12/7	15/7	18/9	20/9	
Résistance à la flexion longitudinale	UNI EN310	N/mm ²	36	28	30	29	30	29	
Résistance à la flexion transversale	UNI EN310	N/mm ²	32	24	32	37	27	39	
Module d'élasticité en flexion longitudinale	UNI EN310	N/mm ²	3525	3600	3130	3270	3480	3150	
Module d'élasticité en flexion transversale	UNI EN310	N/mm ²	3150	3300	3290	3900	3790	3580	
Masse volumique	440 kg/m ³ +/- 10%								EN 323
Conductivité thermique	0,12 W/m K								EN 12664
Humidité résiduelle	8 / 12%								EN 322
Réaction au feu	D-s2,d0 - Dfl-s1 (épaisseurs > 9 mm)								EN 13501-1

Les données figurant sur cette fiche sont des valeurs indicatives provenant d'essais internes sur la production normale. Il relève de la responsabilité de l'acheteur de déterminer si les produits E. Vigolungo S.p.a. sont adaptés aux applications auxquelles ils sont destinés et si les modalités de transport et d'utilisation respectent la réglementation en vigueur.