

RAPPORTO DI PROVA

259433 / 1

Ricevimento campione: 15/10/18  
Esecuzione prova: 15/11/18  
Emissione rapporto: 26/11/18

E. VIGOLUNGO S.P.A.  
REGIONE CLEMENTINA  
12043 CANALE D'ALBA (CN)  
ITALIA

Denominaz.campione: Campione 1/20.9.18/16 V/F: compensato 15 mm a 7 strati di pioppo classe 1

**Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo della gas analisi prova singola EN ISO 12460-3:2015**

Spessore	mm	14,8
Umidità	%	9,0
Massa volumica	kg/m <sup>3</sup>	Non dichiarata
Dimensioni provini	mm	(400 x 50) ± 1 mm

Tipo di pannello	Pannello compensato
Data di produzione	20/09/18
Campionamento	Eseguito dal richiedente
Data di campionamento	20/09/18
Luogo e stato del campione	Stabilimento Reg. Clementina - Canale (CN)
Informazioni aggiuntive	Nessuna finitura superficiale
Condizionamento	4 settimane a 20±2°C e 65±5% U.R.

**Risultati della prova**

mgHCHO/(m <sup>2</sup> h)	0,7 ± 0,2 (*)
---------------------------	---------------

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m<sup>2</sup> h)

\* L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k=2 (pari ad un intervallo di confidenza di circa il 95%)

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon